

JurITEC

BORN TO SHINE



FÜR EINEN PROFESSIONELLEN GLANZ

PREMIUM GLANZ

JuriTEC UHS KLARLACK PREMIUM

Der **Ultra High Solid** Klarlack mit einen VOC konformen Wert von 385g/ltr.

Polierbar selbst 48 Std. nach dem Lackieren problemlos möglich.

Applikation in der Lackierkabine wird empfohlen.

GEBINDE 5,0 ltr / 1,0 ltr / 0,5 ltr

JuriTEC UHS HÄRTER 100 KURZ

Ultra High Solid Härter 100 - kurz für optimale Prozesse bei Spotrepair oder mehreren kleineren Teilen, bei gleicher Topfzeit des Standard-Härters. UHS Härter 100 kurz für eine nur 20 Minuten Trocknungszeit bei 60°C, ohne Kompromisse bezüglich Haftung und/oder Glanz.

GEBINDE 2,5 ltr / 0,5 ltr / 0,25 ltr



JuriTEC UHS HÄRTER 250 STANDARD

Ultra High Solid Härter 250 - standard optimal für alle Anwendungen bei Kabinentrocknung (von Spotrepair bis Ganzlackierung)

GEBINDE 2,5 ltr / 0,5 ltr

UHS KLARLACK Speed plus

Juritec

SPEED PLUS QUALITÄT



Juritec UHS KLARLACK SPEED PLUS Juritec UHS HÄRTER SPEED PLUS

Sehr schnell trocknender Klarlack 15 min. bei 60°C / 60 min. bei 20°. Auch bei großen Flächen perfekte Ergebnisse, sofort polierbar nach dem Abkühlen, herausragender Tiefenglanz.

GEBINDE KLARLACK 5,0 ltr

GEBINDE HÄRTER 2,5 ltr



